



НАРОДНА ТЕХНИКА
ПОЖАРЕВАЦ

САВЕТОВАЊЕ
КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА
У ТОКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

ЗБОРНИК РАДОВА



Пожаревац, 2008.

**Саветовање: Корозија и заштита материјала у току експлоатације
Зборник радова**

Издавач

Народна техника, Пожаревац
Пожаревац Вељка Дугошевића 14

За издавача

Мр Владан Ђулаковић, дипл. инг. поль., председник НТ
Мирољуб Трифуновић, дипл. инг. мет., секретар НТ

Уредник

Мирољуб Трифуновић, дипл. инг. мет.

Област

Корозија и заштита материјала

Табеле, слике и формуле: Аутори

Припрема за штампу:

Милан Грујић, инг. информатике, ВТШ Пожревац

Штампа

"Kompromis design", Požarevac

Тираж: 500 примерака

ISBN 978-86-912-123-0-8

Пожаревац, 2008.

Предговор

Мирољуб ТРИФУНОВИЋ
Стање заштите
Пожаревца...
Miroljub TRIFUNOV
THE STATE
GOODS THE

Миомир Г. ПАВЛОВИЋ
Неки аспекти
Miomir G. PAVLOVIĆ
SOME ASPECTS
AND METAL

Часлав М. Лачњевац
Могућност до

Nedeljko Krstajić
Korozija term

Др Драгица Јевтић
Основни облици
са методама за
Dr Dragica Jevtić
BASIC TYPES
PROTECTIVE

Зорица КОВАЧЕВИЋ
Корозија у цементу
израђеним од
ZORICA KOVACHEV
CORROSION
MADE FROM

Zoran Grdić, Gordana
Korozija armiranog
njenog određenog

Zoran Grdić²
Gordana Topličić-Čurčić³
Nenad Ristić⁴
Iva Despotović³

'ivanje delovanja
i, Međunarodno
str. 173-178.
-81.
(2007) *Korozija*
32.
*Investigation of
boiler pipes by*
on Mining and
str. 443-448.
*sphitic corrosion
z cast iron, 40th*
gy, Soko Banja-
stitute for metals
Newnes limited,

KOROZIJA ARMATURE U BETONU I JEDNA OD METODA NJENOG ODREĐIVANJA

Rezime: Pod određenim uslovima u armirano betonskim konstrukcijama može doći do pojave korozije armaturnog čelika. Stepen korozije može biti veoma različit, od početnog do veoma uznapredovalog, u zavisnosti od čega treba preduzeti različite mere zaštite ili sanacije konstrukcije. U ovom radu je prikazana nedestruktivna metoda određivanja korozione aktivnosti armaturnog čelika primenom aparata CANIN (Corrosion Analysing Instrument). Princip metode je baziran na merenju električnog potencijala koji se detektuje na površini betona i koji nastaje kao posledica elektrohemiskog procesa korozije armature.

Ključne reči: armirano betonske konstrukcije, korozija armature, CANIN

CORROSION PROCESS IN REINFORCED CONCRETE AND ONE METHOD OF ITS DETERMINATION

Summary: Corrosion of the rebar steel may occur under certain conditions in the reinforced concrete structures. The degree of reinforcement can be very varied, from the initial phase to the very advanced corrosion, on which bases the various protection or remedial structural measures should be undertaken. This paper presents the non-destructive method of the reinforcement steel corroding process activity determination, applying the CANIN device (Corrosion Analysing Instrument). The principle of the method is base on themesuring of the electric potential which is detected on the surface of concrete and which is generated as a result of the electro-chemical proces of the reinforcement.

Key words: reinforced concrete structures, reinforcement corrosion, CANIN

² Van.prof., Dr. dipl.inž.grad., Građevinsko-arkitektonski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva br.14, 18000 Niš, Srbija

³ Ass., Mr. dipl.inž.grad., Građevinsko-arkitektonski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva br.14, 18000 Niš, Srbija

⁴ Stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, dipl.inž.grad., Građevinsko-arkitektonski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva br.14, 18000 Niš, Srbija

UVOD

Poznato je da pod određenim uslovima u armirano-betonskim konstrukcijama ili pojedinim konstruktivnim elementima može doći do pojave korozije armaturnog čelika. Stepen korozije može biti veoma različit, od početnog do veoma uznapredovalog, u zavisnosti od čega treba preduzeti različite mere zaštite ili sanacije konstrukcije. U ovom radu je prikazana nedestruktivna metoda određivanja korozione aktivnosti armaturnog čelika primenom aparata CANIN (Corrosion Analysing Instrument). Princip metode je baziran na merenju električnog potencijala koji se detektuje na površini betona i koji nastaje kao posledica elektrohemografskog procesa korozije armature. Metoda je primenjiva kako u laboratoriji, tako i na terenu na svim armirano-betonskim konstruktivnim elementima. Preciznost aparata je takva da omogućava da se detektuje postojanje uslova za koroziju armature u betonu i u slučajevima kada korozija same armature još nije započela ili je u najranijoj fazi.

TEORIJSKA RAZMATRANJA

Korozija je proizvod reakcije između materijala i njegovog okruženja. Najčešći primer korozije sreće se kod čelika, jer je on najzastupljeniji tehnički metal. Čelik reaguje sa okolinom formirajući jedinjenja kao što su oksidi, sulfidi i hloridi pri čemu gubi početna fizička i hemijska svojstva. Mada otkazivanja konstrukcija koja nastaju usled korozije mogu biti katastrofalna, često se radi o vrlo sporim procesima, koji se mogu otkriti pre havarije.

Beton i armature se ne degradiraju istom brzinom. Uzročnici korozije betona ne moraju biti istovremeno i uzročnici korozije armature. S druge strane, korozija armature ne prati obavezno koroziju betona.

Korozija armature može nastati, najčešće, kod poroznog betona, kada je zaštitni sloj betona nedovoljno debel, kada nastaju elektrolitičke pojave, kada u betonu postoje naprsline, itd.

Korozija gvožđa u armiranom betonu nastaje najčešće u zoni u kojoj postoji kapilarno vlaženje betona u vlažnoj atmosferi, naročito ako su prisutni i gasovi, kao što su CO_2 , SO_2 , NO itd.

Korozija armature je intenzivnija kada je relativna vlažnost vazduha 80 – 90%. Armirano betonske konstrukcije kod kupatila, vešernica, instalacija za bojenje, fabrike hartije i hemijskih postrojenja, izložene su mnogo više koroziji.

Uzroci korozije armature u betonu mogu biti usled:

- karbonatizacije – reakcije $\text{Ca}(\text{OH})_2$ sa ugljendioksidom, uz formiranje kalcijum karbonata - $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$;
- opadanja alkaliteta betona – ukoliko je $\text{pH} < 9$, dolazi do korozije armature u betonu, uz uslov da budu prisutni CO_2 , O_2 i vлага;
- prisustva hlorida u betonu.

Bazičnost betona potiče od prisustva $\text{Ca}(\text{OH})_2$ u betonu. Rastvor $\text{Ca}(\text{OH})_2$ u betonu je rezultat hidrolize u procesu vezivanja i očvršćavanja cementa. U svežem betonu je $\text{pH} > 12$. Utroškom $\text{Ca}(\text{OH})_2$ iz svežeg betona karbonatizacijom, usled delovanja pucolana ili delovanja kiselih agresivnih rastvora, prvenstveno iz atmosfere (CO_2 , SO_2 , NO itd.), alkalitet betona opada. Ukoliko je $\text{pH} > 9.5$, ne

postoji opasnost korozije.
Sloj rde je u kontaktu s
armature, tako da je
U procesu korozije
 $\text{pH} < 9.5$:

rde u odnosu na gvožđe
betona za armature
Korozija je
svuda u okolini (N
kao aditiv betonu, i


Korozija je
 Fe^{3+}
 FeC

Poznato je da
alkalnosti pri čemu
korozije [1]. Među
hemijske materije,
producanti korozije
konstrukcije. Joni i
odmrzavanje koja s
agregat i dr.) su na
betonu).


Korozija čeli
koja predstavlja re
Posledica ovog procesa
dovoljno meri ugrena
prodiranja jona hlorida
manji u odnosu na o

Korozija pre
materijala i okoline
faza. Korozija može
pripada elektrohem
sredinama.


Ako čelik de
vlažne sredine on će



U sistemu u k
vlažnoj sredini, nastaju
korozione reakcije:



Kako je $\text{Fe}(\text{OH})_2$ kiseonika i prelazi u



Korozija i zaštita materijala u toku eksploatacije

m konstrukcijama
korozije armaturnog
četvrtog do veoma
zaštite ili sanacije
toda određivanja
ČNIN (Corrosion
ričnog potencijala
elektrohemimskog
četvrtog, tako i na terenu
t aparata je takva
ture u betonu i u
granijoj fazi.

ovog okruženja.
jih tehnički metal.
ulfidi i hloridi pri
konstrukcija koja
porim procesima,

ročnici korozije
S druge strane,

betona, kada je
pojave, kada u

ili u kojoj postoji
ni i gasovi, kao

u vazduha 80 –
cijske za bojenje,
i.

uz formiranje

korozije armature u


tvor Ca(OH)₂ u
četvrtu. U svežem
zracenjem, usled
nevrstveno iz
pH > 9,5, ne

postoji opasnost od korozije armature, jer se sloj Fe₂O₃ (rđa) oko armature pasivizira. Sloj rđe je u tako visoko bazičnoj sredini (pH > 9,5) veoma gust i čvrsto prianja za armature, tako da je štiti od daljeg rđanja.

U procesu karbonatizacije i rđanja gvožđa, ako padne pH ispod 9,5, tj. za pH < 9,5 : $2\text{Fe} + \frac{3}{2}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{FeOOH}$, uz 2,5 puta povećanje zapremine rđe u odnosu na gvožđe, i odvajanja zaštitnog sloja betona, smanjuje se prionljivost betona za armaturu.

Korozija hloridima je naročito opasna i rasprostranjena, jer hlorida ima svuda u okolini (NaCl se, na primer, koristi za otapanje snega i leda), zatim CaCl₂ kao aditiv betonu, itd.

Korozija hloridima je kružni proces:



Poznato je da beton obezbeđuje dobru zaštitu ugrađenom čeliku zbog svoje alkalnosti pri čemu se formira pasivan sloj na površini čelika, koji ga štiti od dalje korozije [1]. Međutim, beton je u većoj ili manjoj meri propustljiv za agresivne hemijske materije. Joni nekih od njih depasiviziraju čelik, počinje korozija i kada produkti korozije u dovoljnoj meri zaređene čelik nastaje oštećenje betonske konstrukcije. Joni hlorova, posebno u slučaju kada potiču iz natrijumhlorida (so za odmrzavanje koja se koristi u zimskom periodu, morske vode, neki aditivi, ponekad agregat i dr.) su najagresivniji posmatrano sa aspekta korozije čelika (armature u betonu).

Korozija čelika u betonu takođe može biti izazvana karbonatizacijom betona koja predstavlja reakciju alkalijskog iz betona sa ugljjenioksidom iz atmosfere. Posledica ovog procesa je snižavanje pH-vrednosti betona tako da on više ne štiti u dovoljnoj meri ugrađeni čelik [1]. Proces karbonatizacije betona je mnogo sporiji od prodiranja jona hlorova tako da je broj primera korozije izazvane karbonatizacijom manji u odnosu na onu izazvanu agresivnim dejstvom jona hlorova.

Korozija predstavlja oštećenje koje je posledica interakcije konstrukcionog materijala i okoline i polazi sa površine materijala. To je reakcija na granici između faza. Korozija može biti hemijska i elektrohemimskog. Najveći broj korozionih procesa pripada elektrohemimskoj koroziji koja može nastati samo u elektroprovodnim sredinama.


Ako čelik dođe u kontakt sa hemijski aktivnijom supstancom u uslovima vlažne sredine on će izgubiti dva elektrona i postaje pozitivno nanelektrisan:



U sistemu u kojem se pozitivno nanelektrisan čelik nalazi okružen vodom, tj. u vlažnoj sredini, nastaju uslovi za izdvajanje hidroksilnih jona sa kojima čelik reaguje:



Kako je Fe(OH)₂ nestabilno jedinjenje, ono reaguje sa vodom u prisustvu kiseonika i prelazi u hemijski stabilnije jedinjenje:



Formirano jedinjenje Fe(OH)_3 je zapravo rđa koja nastaje prethodno opisanim tipičnim mehanizmom korozije čelika.


Ukoliko je čelik okružen betonom, u čijim se porama nalazi voden i rastvor visoke pH-vrednosti, on se prevlači slojem oksida Fe_2O_3 koji ga štiti od dalje korozije, tj. pasivizira ga.

Da bi proces korozije mogao da se nastavi treba prvo da se čelične šipke depasiviziraju, pri čemu joni hlorova imaju odlučujuću ulogu. Naime, potrebno je da kiseonik, voda i joni hlorova budu prisutni i da beton bude nedovoljno otporan prema takvoj agresiji. Naravno, svi ovi uslovi treba da budu ispunjeni istovremeno, ali je najvažniji faktor prodiranje jona hlorova.

Proces kojim se depasivizira čelična armatura nije potpuno razjašnjen. Nekoliko teorija je predstavljeno da bi se objasnila uloga jona hlorova. Prvi uslov, prema svim teorijama, je da joni hlorova dopri do čelične armature, npr. kroz vodu u porama betona i kroz prsline u betonu. Prema teoriji oksidnog sloja, joni hlorida probijaju oksidni film. Sa te tačke gledišta čelične šipke bivaju depasivizirane i korozija može da počne. Prema teoriji prolaza kompleksa joni hlorida imaju ulogu katalizatora. Joni hlorova se kombinuju sa jonima gvožđa formirajući rastvorljivi kompleks gvožđe-hlorida, koji difunduje do površine metala. Naredno razlaganje hlorida gvožđa oslobađa jone hlorova za ponovno formiranje hlorida gvožđa i korozija otpočinje.

U realnim uslovima, korozija armature je često prisutna kod betonskih mostova. Koncentracija jona hlorova u preseku betonskih mostova nije jednaka. Hloridi obično prodiru sa gornje strane mosta usled upotrebe soli za odmrzavanje u toku zime, tako da je armatura u gornjem delu mosta izložena hloridima nego armatura u donjoj zoni. Tako se uspostavlja galvanski tip korozione čelije, tzv. makročelija, pri čemu se zatvara kolo električne struje u kome armatura predstavlja elektrode, a beton elektrolit, slika 1.

Uslovi za depasiviziranje šipki armature se stvaraju i kada ugljendioksid prolazi kroz zaštitni sloj betona i rastvara se u vodi u porama betona pri čemu se formira ugljena kiselina. Kiselina reaguje sa bazama iz cementa, formiraju se karbonati i smanjuje se pH-vrednost betona. Kada baznost dostigne dovoljno nizak nivo, čelična armatura se depasivizira i u prisustvu vode i kiseonika odpočinje korozija.



Slika 1. Galvanski tip korozione čelije, makročelija

Najsavremenije razvijene moguće dobije nego elektrohemij AE se rade i merenja se obavlj rezonance 1 MHz. Pokazatelji testa s amplitude. Mogućnost amplituda) i prosečni rastvor NaCl. mA. Merenja se na bakarsulfatnim elektrodama srednji napon od - veća od 90%. U testu vlaženja i se ne dostigne različita.

Aparatura za koroziju ima tzv. polućeliju u sudu od materijala polućelijskoj reakcije.



javlja potencijal zavojima. Potencijal sulfatnim polućelijama koji odgovara korišćenju.

Slika 2. Galvanski tip korozione čelije, makročelija

Korozija i zaštita materijala u toku eksploatacije

Preporuke za projektovanje, izvođenje i održavanje armirano betonskih konstrukcija u agresivnim sredinama

Prof. Al. Steopoe navodo niz preporuka vezano za projektovanje izvođenje i održavanje armirano betonske konstrukcije u agresivnim sredinama. Ukratko, te preporuke svode se na sledeće:

A. Prethodna istraživanja

1. Teren na kome će se graditi mora se detaljno istražiti, uključujući i režim podzemnih voda. Utvrdide se da li je teren propustljiv ili ne, a ako su vode agresivne za beton, pratiće se njihov nivo za duže vreme.
2. Treba prostudirati tehnološki proces u slučaju industrijskih objekata i utvrditi eventualnu agresivnost svih produkata za konstrukciju i, na osnovu toga, izvršiti izbor materijala koji dolaze u obzir za izgradnju objekta, uz saradnju specijalizovanih instituta.

B. Preporuke za projektante

1. U slučaju očigledne agresivne sredine, treba predvideti paralelne načine zaštite. Pored kompaktnog betona, predviđeće se antikorozivna zaštita.
2. Projektovanje receptura za beton vršiće se, ne samo prema potrebnim mehaničkim karakteristikama, već i prema potrebnim hemijskim osobinama. Prvenstveno treba imati na umu kompaktan beton i odgovarajuću zaštitu armature.
3. Izbegavaće se predviđanje elemenata konstrukcije sa rogljastim oblicima, već će se primenjivati zaobljeni oblici.
4. Po savetu instituta, primenjivaće se odgovarajući aditivi za zaštitu armature.
5. Antikorozivna zaštita treba da se proteže na ceo teren, a po vertikalni do određene visine, i za zidove i stubove, kako bi se sprečilo prodiranje i dodir sa korozivnim vodama.

C. Preporuke za izvođače

1. U principu se treba držati ne samo propisa i standarda već, ako je potrebno, koristiti i naučna dostignuća.
2. Izvođači su dužni da znalački realizuju traženi kvalitet betona, imajući u vidu da najkvalitetnije komponente nisu same po sebi dovoljne za dobijanje kvalitetnog betona.
3. Posebnu pažnju treba posvetiti obuci radnika i kontroli njihovog rada.
4. Poželjno je da se snabdevanje betonom izvrši iz jednog centralizovanog mesta, gde se dozaže vrši po masi, a ne zapreminski, i gde je mogućnost pravilne dozaže savršena.
5. Svi materijali moraju biti atestirani, a neki će se ispitati i na samom gradilištu.
6. Gradilišne laboratorije imaju za cilj:
 - stalnu kontrolu kvaliteta materijala,
 - kontrolu ujednačenosti kvaliteta betona,
 - korektno spravljanje, negovanje i čuvanje epruveta,
 - ažurna i kompletan evidencija rezultata ispitivanja, uključujući

o fizičko stanje
etona i 3 nedelje
ktivnosti između
lanoj vodi, da bi
da postoji bitna
dva uzorka. Na
aktivnija vrednost
orozije armature

6.4s 3.0s
3.5r 3.0r

>450 450

1.50 1.65 1.80 1.95

x
x
x
x
x

i statističku obradu podataka,
- ukazivanje na sve utvrđene nepravilnosti.

Јагодинка Марко

АНТВ

D. Preporuke za investitore

1. Investitor mora da prati, kroz vreme, ponašanje konstrukcija i elemenata konstrukcija na koroziju.
2. Investitor mora da predviđa odgovarajuća finansijska sredstva za održavanje konstrukcija, koje su, evidentno, izložene koroziji.
3. Trebalo bi objavljivati, u specijalizovanoj literaturi, sva zapažanja vezana za koroziju objekata, kao i metode zaštite.

ZAKLJUČAK

Korozija armature u armirano betonskim konstrukcijama, posebno kod objekata putne infrastrukture i kod određenih industrijskih objekata, posle njihove višegodišnje eksploracije i neadekvatnog održavanja česta je pojava. Jedna od mogućnosti za njeno pravovremeno detektovanje i preduzimanje adekvatnih mera zaštite je i upotreba specijalne aparature tipa CANIN, koja je u ovom radu prezentovana. Učinjen prvi korak u primeni ove metode kao i interpretacija rezultata, ukazuje da se sa velikom verovatnoćom može detektovati koroziona aktivnost armature u betonu. U cilju postizanja veće pouzdanoći u interpretaciji izmerenih vrednosti potencijala neophodno je mnogo više eksperimentalnog rada i to ne samo u laboratorijskim uslovima već i na stvarnim konstrukcijama od armiranog betona. Treba napomenuti da su prilikom rada sa aparatom korišćeni američki standardi.

LITERATURA

1. Holm J.: "Comparison of the Corrosion Potential of Calcium Chloride and Calcium Nitrate-Based Non-Chloride Accelerator - A Macro-Cell Corrosion Approach", *Corrosion, Concrete, and Chloride - Steel Corrosion in Concrete: Causes and Restraints* (SP-102), American Concrete Institute, Detroit, MI, 1987, pp. 35-48.
2. Thompson N.G., Lankard D.R.: " Improved Concretes for Corrosion Resistance (Report No. FHWA-RD-96-207)", Federal Highway Administration, Washington, DC, 1997, 176 pp.
3. ASTM C 876 – 91 (Reapproved 1999): Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete.
4. ASTM G 3 – 89 (Reapproved 1999): Standard Practice for Conventions Applicable to Electrochemical Measurements in Corrosion Testing.
5. 3C15: Committee on Corrosion, Chairman: D. G. Manning, Corrosion Prevention, J. P. BROOMFIELD, Corrosion Consultant, D. G. MANNING, Ontario Ministry of Transportation.
6. Ohtsu M., Tomoda Y.: Phenomenological Model of Corrosion Process in Reinforced Concrete Identified by Acoustic Emission, *ACI Materials Journal*, March-April 2008.
7. Đorđević S.: Građevinski materijali II – postojanost materijala, Niš 1995.

*Корозија
дејством споља
свим облицима
Заступљена је у
 зависности од
заштите:*

*Кључне
корозије*

*Корозија
носећој челичној
заступљена је у
средини, темпира
се одговарајућим
системом, силико
једна је у агресивном деј
Функција моста*

*Мост
расхладне воде
вина пепела и
Локација моста
Мост
депоније пепела*

*Техничке карактеристике
Укупна дужина моста
- дужина моста
- дужина моста
- тежина моста
- ширина моста*

*Конструкција
• Прелаз
• Главни прелаз
• Прелаз*